

COLLE ET JOINT DE CARRELAGE

20 mm

ULTRA JOINT



C'EST QUOI ?

Mortier à base de ciment pour faire les joints de carrelage jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Il est résistant à l'usure et absorbe peu d'eau. Classe CG2WA.

Aspect	Poudre fine
Couleur	Blanc / Gris
Masse volumique apparente (g/cm³)	Environ 1
Taux de gâchée (%)	25-30%
Masse volumique du mortier frais (g/cm³)	1.8
Largeur des joints (mm)	Jusqu'à 20mm
Résistance à la flexion (N/mm²) (EN 12808-3)	Après 28 jours 7.72
Résistance à la compression (N/mm²) (EN 12808-3)	Après 28 jours 32.61
Résistance à l'abrasion (EN 12808-2)	135
Retrait (mm/m) (EN 12808-4)	0.018
Absorption d'eau (g) (EN 12808-5)	Après 30 minutes 0.63
Absorption d'eau (g) (EN 12808-5)	Après 240 minutes 1.39

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Jointoiment entre tous types de carrelages en céramique, en sols et murs intérieurs et extérieurs, de terre cuite, marbre, mosaïque de pâte de verre.

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Les joints doivent être dépoussiérés, propres, saines et vidés.
- Verser le produit dans un récipient propre contenant de l'eau (de 25 à 30% en poids).
- Ensuite malaxer jusqu'à obtention d'un mélange homogène exempt de grumeaux et de couleur uniforme.
- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette en caoutchouc en appuyant afin de s'assurer que les joints sont parfaitement remplis.
- Eliminer l'excès du mortier de jointoiment encore frais.
- Lorsque le produit commence à durcir, il est recommandé de commencer le nettoyage de la surface à l'aide d'une éponge légèrement humide.

Précautions :

- Ne pas ajouter de l'eau lorsque le produit commence à durcir.

AVANTAGES

conforme à la norme européenne EN 13888

- Prêt à l'emploi.
- Excellente résistance la compression.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Excellente résistance à la flexion.
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

Seau de 3Kg