

ÉTANCHÉITÉ BITUFLEX 2N



C'EST QUOI ?

Un revêtement bi-composant à base d'eau, constitué de caoutchouc bitumineux élastomère.
Il crée une étanchéité flexible permanente

Aspect	Caoutchouc bitumineux
Couleur	Marron (frais)/ Noir(sec)
Densité	1,08kg/L
Extrait sec	63%
Pontage des fissures	≥2mm
Imperméabilité à l'eau	Après 24heures 0,075 bar. Pas de fuite à 7,5 bars.

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé pour une étanchéité monolithique sur surfaces horizontales et verticales (sans écoulement):

- Murs de fondation, murs rideaux.
- Espaces humides et murs de soutènement.
- Murs externe des réservoirs d'eau.
- Sous-sols et entrepôts.
- Collage et drainage de panneaux isolants (PSE / Placo...)

COMMENT L'APPLIQUER ?

Les surfaces des supports doivent être dépoussiérées, exempts de toute trace d'huile de décoffrage et bien sèches. Traiter les fissures profondes avec un mortier de réparation.

Appliquer au rouleau, pinceau ou à la brosse :

- 1ère couche Primaire d'accrochage (diluer le produit dans un rapport 1/5 à raison de 250 gr/m² et laisser bien sécher.
- 2ème couche appliquée pure.
- 3ème couche appliquée pure, croisée sur la 2ème
- Temps de séchages entre chaque couche 3 à 4 heures.

Consommation :

- 1,3kg/m² pour obtenir une épaisseur de film sec de 1mm
- Zones exposées à l'humidité du sol : 3mm, 4,5kg/m²

- Etanchéité temporaire sous pression : 3mm, 4,5kg/m²
- Zones soumises à une pression d'eau continue : 4mm, 6kg/m²
- Ne résistant pas aux UV, il doit être recouvert après application.
- Séchage complet 1 à 3jours.

AVANTAGES

Facile à appliquer.
Peut aller à une profondeur au-delà de 3 m
Bonne adhérence sur les supports.
Nettoyage des outils à l'eau.
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

Kit de 30kg :
-composant A : liquide de 22 kg
-composant B : poudre de 8 kg