



ÉTANCHÉITÉ

ULTRASEAL 426



C'EST QUOI ?

Un revêtement d'étanchéité bi-composant flexible à base de ciment polymère. Adapté aux substrats humides, il est conçu pour étancher diverses surfaces contre l'eau.

Aspect	Liquide + poudre
Couleur	Ciment
Résistance à la traction	>1,5 N/mm ²
Adhérence au béton	>1,3 N/mm ²
Elongation à la rupture	>140%
Durcissement final	24 heures à 20°C
Pression	Positive 9 bars / Négative 4 bars

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé pour l'étanchéité et la protection de :

- Réservoir d'eau, salle de bain, balcon, terrasse, piscine, mur de soutènement, jardinière...

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Sur surface propre, saine, exempt d'huile et de particules non adhérentes.
- Les fissures ou alvéoles doivent être réparées avec un mortier de ciment approprié.
- Sur support sec, l'humidifier pendant 1 à 2 heures, puis enlever l'excès d'eau avant l'application du produit.
- Mélanger les 2 composants (A + B) dans la proportion 4/1 (poudre / liquide) au malaxeur pour obtenir une pâte homogène.
- Appliquer à la brosse ou spatule crantée en 2 couches croisées sur partie verticale à raison de 1kg/m² par couche et sur partie horizontale à raison de 1,5kg/m² par couche.
- Conseillons de poser un entoilage de 10cm entre les surfaces verticales et horizontales

(toile qui sera marouflé dans le produit).

- Temps de séchage entre les couches environ 2 à 3 heures.
- Le durcissement doit durer au moins 24 heures pour obtenir une résistance optimale.
- Ne pas appliquer le produit sous forte chaleur, temps venteux et pluvieux.

AVANTAGES

- Mise en œuvre simple après mélange des 2 composants (A + B).
- Flexible et excellente adhérence sur divers substrats.
- Résistant à l'abrasion.
- Peut être peint et carrelé en finition.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5kg + 20kg