

ÉTANCHÉITÉ ULTRASEAL N



C'EST QUOI ?

Un système d'étanchéité par cristallisation active, réagissant avec l'humidité pour bloquer les capillaires du béton. Idéal pour l'étanchéité permanente contre l'eau.

Aspect	Poudre
Couleur	Grise
Densité	2,02 kg/m ³
Résistance à l'adhésion	1,7 N/mm ² (à 7 jours)
Prise initiale	90 min
Durcissement final	Environ 120 min
Pression	Positive 8 bars / Négative 14 bars
Non toxique	Alimentaire (eau potable...)

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé pour protéger le béton et le mortier contre l'humidité de l'eau. Il est recommandé pour des zones telles que :

- Réservoir d'eau, station d'épuration, canaux, chéneaux, buse en béton...
- Salle de bain, terrasse...

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Sur surface propre, saine, exempt d'huile et de particules non adhérentes.
- Humidifier la surface jusqu'à saturation, mais retirer l'excès d'eau (la surface doit être humide, sans eau stagnante).
- Mélanger le produit sac de 20kg avec 7 - 8 L d'eau avec un malaxeur à vitesse lente.
- Appliquer à la brosse ou spatule crantée en 2 couches croisées sur partie verticale à raison de 0,750g/m² par couche et sur partie horizontale à raison de 1,250kg/m² par couche.
- Conseillons de poser un entoilage de 10cm entre les surfaces verticales et horizontales

(toile qui sera marouflé dans le produit).

- Temps de séchage entre les couches environ 3 à 4 heures.
- Pour obtenir une résistance maximale, la surface appliquée doit rester humide pendant au moins 5 jours.
- Ne pas appliquer le produit sous forte chaleur, temps venteux et pluvieux.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi (mélanger poudre et eau)
- Excellente adhérence sur divers substrats.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 20kg