

ÉTANCHÉITÉ

HYDRO



C'EST QUOI ?

Un revêtement d'étanchéité à base de résine acrylique, flexible et résistant aux UV.

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc/Gris (peut être teinté...) autres couleurs sur demande
Densité	1,40 kg/L
Elasticité	300%
Pontage des fissures	2,2mm
Température d'utilisation	-20 à + 80°C
Durcissement final	4 à 5 heures
Résistant à la pression	Positive

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé pour l'étanchéité dans les zones intérieures et extérieures en verticale et horizontale:

- Toits et terrasses inclinées, gouttières en béton, zinc, façades exposées (entrepôts et bâtiments...)

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Sur surface propre, saine, exempt d'huile et de particules non adhérentes.
- Les fissures ou alvéoles doivent être réparées avec un mortier de ciment approprié.
- Sur les coins verticaux et horizontaux conseillons soit de faire une gorge d'au moins 5cm ou poser un entoilage qui sera marouflé dans le produit (entre la 1ère et la 2ème couche).
- Malaxer le produit et l'appliquer à la brosse, rouleau ou pinceau :
- 1ère couche en tant que primaire, dilué le produit avec 50% d'eau, à raison de 200gr/m² (soit 100gr de produit pur).
- 2ème couche diluée avec 5% d'eau croisée avec la première, à raison de 450gr/m² (soit 425gr de produit pur) sur partie verticale et 700gr/m² (soit 665gr de

produit pur) sur partie horizontale.

- 3ème couche pure croisée avec la deuxième, à raison de 475gr/m² sur partie verticale et 735gr/m² sur partie horizontale.
- Consommation totale : 1,00 - 1,5 kg/m² pour 1,00 - 1,5mm d'épaisseur (variable selon le support).
- Temps de séchage entre les couches environ 3 à 4 heures.
- Le durcissement doit durer au moins 24 heures pour obtenir une résistance optimale.
- -Ne pas appliquer le produit sous forte chaleur, temps venteux et pluvieux.

AVANTAGES:

- Prêt à l'emploi (mélange eau + poudre)
- Flexible et excellente adhérence sur divers substrats.
- Application en horizontale et verticale.
- Peut-être peint...
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Conservation : 24mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 20kg

