

ÉTANCHÉITÉ HYDROSOL



C'EST QUOI ?

Une membrane d'étanchéité thermo-réfléchissante liquide mono-composante qui offre d'excellentes propriétés élastomériques de réflexion. Conçue pour réduire la chaleur absorbée et offrir une excellente résistance aux UV.

Aspect	Liquide à base de résine polymère
Couleur	Blanc
Densité	1,40 kg/L
Elasticité	400%
Pontage des fissures	2,5 à 2,8mm
Température surface	5° à 30°C
Réfectivité thermique	Gain de 5° à 8°C en moins suivant les supports
Résistant à la pression	Positive

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé comme membrane d'étanchéité pour des applications exposées:

- Toiture, terrasse, balcon, béton, structure en acier, carrelage, membrane texturée, panneau bois et plâtre, contreplaqué, brique...

COMMENT L'APPLIQUER ?

- Sur surface propre, saine, exempt d'huile et de particules non adhérentes.
- Toutes imperfections sur les substrats doivent être réparées avant l'application de l'Hydrosol.
- Sur les coins verticaux et horizontaux, sur les JD, conseillons de faire un entoilage d'au moins 10 à 15cm qui sera marouflé dans le produit (entre la 1ère et la 2ème couche).
- Malaxer le produit et l'appliquer à la brosse, rouleau ou pinceau :
- 1ère couche en tant que primaire. A raison de 300gr/m². Soit 200gr de produit pur à mélanger avec 50% d'eau (100gr).
- 2ème couche pure croisée avec la première, à raison de 500gr/m² sur partie verticale et 700gr/m² sur partie horizontale.
- 3ème couche pure croisée avec la

deuxième, à raison de 500gr/m² sur partie verticale et 700gr/m² sur partie horizontale.

- Consommation totale : 1,2 - 1,6kg/m² pour 1,2 - 1,6mm d'épaisseur (variable selon les supports).
- Temps de séchage entre les couches environ 3 à 4 heures.
- Durcissement final et circulaire après 24 HEURES.
- Ne pas appliquer le produit sous forte chaleur, temps venteux et pluvieux.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi après malaxage.
- Flexible, excellente adhérence sur divers substrats, et excellente résistance aux UV.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 20kg

