

## ÉTANCHÉITÉ

# DURAPURE RESIN 1K



|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Aspect                         | Résine, gris clair                   |
| Densité                        | 1,30 kg/m <sup>3</sup>               |
| Adhérence sur béton            | 2 à 2,4 N/mm <sup>2</sup>            |
| Allongement                    | 700%                                 |
| Résistance à la traction       | 7,45 N/mm <sup>2</sup>               |
| Pontage des fissures           | Jusqu'à 2 mm                         |
| Résistance à la pression d'eau | Sans fuite (test 0,1 bar, 24 heures) |
| Température d'application      | 5° à 35°C                            |
| Adhésion                       | Environ 4 heures                     |
| Trafic léger                   | Après 12 heures                      |
| Utilisation régulière          | Après 4 jours                        |

## C'EST QUOI ?

Une résine d'imperméabilisation à base de polyuréthane mono-composante, flexible, durcissant à l'air qui forme une membrane élastique, monolithique (sans joints) et résistante aux UV.

## POURQUOI ET SUR QUOI ?

Pour l'imperméabilisation des différentes surfaces :

- Toitures, balcons, terrasses, béton, plafonds de parkings
- Zones humides : salles de bains (sous carrelage), cuisines, piscines, jardinières
- Protection : mousse polyuréthane, surfaces métalliques, bacs à fleurs
- Ouvrages hydrauliques : réservoirs d'eau, canaux, etc.

## COMMENT L'APPLIQUER ?

### Préparer le support :

Enlever toutes les imperfections, parties non adhérentes et la poussière.

**Avertissement :** Ne pas laver la surface avec de l'eau.

**Appliquer le primaire** DRYLEX PRIMER UNIVERSAL à 150 g/m<sup>2</sup>.

Utiliser un rouleau ou pinceau.

Mettre une 2ème couche si la surface est trop poreuse.

Laisser sécher 12 heures.

### Appliquer la membrane imperméabilisante

DURAPURE RESIN 1K

1,4 à 2 kg/m<sup>2</sup> en 2 ou 3 couches (Ne pas dépasser 0,7 mm par couche sèche).

Bien mélanger avant usage

- 1ère couche : 800 gr/m<sup>2</sup>
- 2ème couche : 600 gr/m<sup>2</sup>
- Option : 3ème couche si nécessaire.
- Les angles doivent être renforcés par un entoilage approprié si nécessaire.
- Séchage entre les couches : 12 heures (max 36 heures).

## AVANTAGES

- Résistant aux UV.
- Une membrane monolithique qui ne présente aucune jointure, éliminant ainsi les risques de fuite.
- Peut être en contact permanent avec l'eau.
- Couvre les fissures jusqu'à 2 mm.
- Peut recevoir du trafic.
- Haute résistance aux solutions acides et alcalines (10%), détergents, eau de mer, huiles et lubrifiants.
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur dans un local sec.

## CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg

