

METAUX

TEKFER AQUA



C'EST QUOI ?

Laque acrylique aqueuse antirouille, multicouche, brillante, ayant une bonne adhérence sur divers métaux et surfaces rouillées et une bonne résistance aux intempéries.

Aspect	Brillant Tendu
Couleur	Blanc, Noir, teinte RAL
Densité	1,22 ± 0,03
Temps de séchage	4 h
Rendement	10 – 12m ² /L
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau ou Diluant Cellulosique
Outils	Brosse, rouleau, pistolet

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Intérieur/Extérieur

Pour application sur métaux ferreux et non ferreux, aluminium et métaux galvanisés, tôles pré-laquées, anciennes finitions synthétiques, polyester, silicone polyester et Plastisol, en travaux neufs ou en rénovation

COMMENT L'APPLIQUER ?

- La surface doit être consistante, rugueuse, bien sèche et sans impureté ou bien nettoyée. Retirer la rouille et l'ancienne peinture mal adhérente et poncer les surfaces polies sans rouille. Nettoyer et dégraisser avant application.
- Sur les métaux ferreux, l'application du PRIMAIRE METAUX'AQUA augmente la résistance à la corrosion du système. Pour certains alliages métalliques d'adhérence difficile, le PRIMAIRE METAUX'AQUA est également conseillé.
- Application 2 ou 3 couches afin d'obtenir un film sec supérieur à 70 microns :
 - Au pinceau ou au rouleau, appliquer sans dilution ou diluée avec 5% d'eau ;
 - Au pistolet, appliquer diluée entre 5 et 10% d'eau.

PRÉCAUTIONS

- Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans un local sec.

AVANTAGES

- Propriétés anti flash-rust, empêchant la migration de la rouille à travers le film de peinture
- Résistance à la corrosion
- Séchage rapide 4h
- Faible odeur.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 0,75L et 2,5 L