

ETANCHEITE

CUVLO LATEX CM30



C'EST QUOI ?

Un revêtement bi-composant flexible à base de ciment polymère pour l'imperméabilisation et l'étanchéité de tous travaux de cuvelage. Il s'utilise en travaux neufs et en rénovation, afin d'empêcher l'eau sous pression de pénétrer dans ces ouvrages.

Aspect	Mortier
Couleur	Gris
Adhérence (EN 1542)	1.54 MPa
Imperméabilité (EN 1062-3)	0.01kg/m2h0.5
Abrasion	0.53g
Résistance à la fissuration (EN1062-7)	1mm
Pression (EN12390-8)	Positive et Négative

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé pour l'étanchéité de réservoir, bassin, piscine, cave, balcon, jardinière et mûr de fondation...

Sur tous supports béton.

COMMENT L'APPLIQUER ?

L'application se fait à la taloche, au rouleau ou à la brosse :

- Préparation du mélange : Verser la totalité du composant A (résine en dispersion aqueuse) dans un récipient propre. Ajouter progressivement la totalité du composant B (poudre composée de ciment, de charge et d'adjuvants) en mélangeant avec un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène de couleur uniforme.
- Mise en œuvre : Le support doit être propre, sans poussière, huile et laitance et doit être humidifié à refus la veille et le jour de l'application.
- Consommation : 3 à 4kg/m² pour 3 couches selon la rugosité du support.
- Epaisseurs minimales :
 - sur partie verticale : 3mm (soit 1kg par couche). Croiser les couches successives.
 - sur partie horizontale : 4mm (soit 1,333kg par couche). Croiser les couches successives.

Recommandons d'utiliser une armature dans les zones critiques (angles verticaux et horizontaux) qui sera marouflée entre la 1ère et la 2ème couche.

Temps de séchage entre les couches environ 4 à 6 heures. Ne pas appliquer le produit en plein soleil et en cas de forte pluie.

AVANTAGES :

conforme à la norme européenne EN 1504-2

- Facile à appliquer (bien mélangé les 2 composants A et B).
- Application en intérieur comme en extérieur.
- Bonne adhérence et résistance sur support béton.
- Résiste aux UV.
- Nettoyage facile des outils à l'eau.
- -Conservation : 1 an dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans un local sec.

