

ETANCHEITE

CUVLO RESERVOIR



C'EST QUOI ?

Un mortier flexible d'imperméabilisation bi-composant à base de liant hydraulique et de résine en dispersion aqueuse pour la protection des terrasses et réservoirs d'eau potable.

Aspect	Mortier
Couleur	Gris
Adhérence (EN 1542)	1.6 MPa
Imperméabilisation (EN1062-3)	0,01 kg/m2 h0.5
Abrasion	0.56 g
Résistance à la fissuration (EN1062-7)	1mm (largeur nominale de la fissure est atteinte)
Pression (EN12390-8)	Positive et Négative

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utiliser pour l'imperméabilisation et l'étanchéité des réservoirs d'eau, bassins, piscines et au stockage d'eau potable...

COMMENT L'APPLIQUER ?

L'application se fait à la taloche, au rouleau ou à la brosse:

- Préparation du mélange : Verser la totalité du composant A (résine en dispersion aqueuse) dans un récipient propre. Ajouter progressivement la totalité du composant B (poudre composée de ciment et de charges spéciales) en mélangeant avec un agitateur électrique jusqu'à obtention d'un mortier homogène de couleur uniforme.
- Mise en œuvre : Le support doit être propre, dépoussiéré, sans laitance de ciment et huile et doit être humidifié à refus la veille et le jour de l'application.
- Avant l'application, les fissures, joints ou cavités doivent être réparés.
- Consommation : 2,5 à 3,5kg/m2 pour 2 couches selon la rugosité du support.
- Epaisseurs minimales :
 - sur partie verticale : 2,5mm (soit 1,250kg par couche). Croiser les couches successives.
 - sur partie horizontale : 3,5mm (soit

1,750kg par couche). Croiser les couches successives.

- Recommandons d'utiliser une armature dans les zones critiques (angles verticaux et horizontaux) qui sera marouflée entre la 1ère et la 2ème couche.

- Temps de séchage entre les couches environ 4 à 6 heures.
- Ne pas appliquer le produit en plein soleil et en cas de forte pluie.
- Dans le cas de piscine, Cuvlo Réservoir doit être recouvert d'un revêtement en finition (peinture spéciale ou carreau céramique)

AVANTAGES :

conforme à la norme européenne EN 1504-2

- Prêt à l'emploi après mélange des composants A + B sous forme de mortier
- Facile à appliquer en intérieur comme en extérieur sur support béton
- Empêche les fuites et infiltrations
- Résiste aux UV.
- Il garantit la potabilité de l'eau