

SCELLEMENT DURAFLEX



C'EST QUOI ?

Un mastic polyuréthane de haute qualité mono-composant, conçu pour un usage intérieur et extérieur. Il durcit avec l'humidité pour former un joint élastique résistant, offrant une excellente résistance aux conditions climatiques.

Aspect	Caoutchouc bitumineux
Couleur	Variations de couleur
Densité	• 1,435 ± 0,05
Température d'application	+5°C à +40°C

POURQUOI ET SUR QUOI ?

- Utilisé pour les joints de dilatation des bâtiments, des toits, des réservoirs d'eau, des murs, ainsi que pour les placards, éviers, salles de bains, carrelages, fenêtres, volets, panneaux de construction, façades, etc. Il adhère à la plupart des matériaux de construction tels que le béton, le verre, l'aluminium anodisé et le bois.

COMMENT L'APPLIQUER ?

Les surfaces des supports doivent être dépoussiérées, exempts de toute trace d'huile de décoffrage et bien sèches.

- Appliquez un primaire si nécessaire.
- Peut être appliqué à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique.
- Après application, utilisez une spatule pour lisser le joint avec de l'eau savonneuse.
- Vérifiez la compatibilité du solvant utilisé avec les substrats.
- Si nécessaire, poncez les surfaces métalliques au préalable.
- Après ponçage, nettoyez la surface et laissez sécher après dégraissage.
- Nous recommandons de nettoyer le béton avec une brosse métallique.
- Ce produit doit être utilisé dans les 24 heures suivant l'ouverture du tube ou de la cartouche, sinon le mastic pourrait durcir à l'intérieur.

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C.
- En temps froid, stockez les cartouches à environ 20 °C avant utilisation.
- Évitez tout contact avec des mastics MS non durcis, des mastics hybrides PU ou de silicone, ainsi qu'avec des alcools ou de l'ammoniaque pendant le durcissement.
- Les outils doivent être nettoyés avec de l'acétone avant que le mastic ne soit complètement durci.

AVANTAGES

- Facile à appliquer.
- Excellente résistance au vieillissement, aux champignons.
- Résistance aux UV.
- Excellente résistance à la pulvérisation d'eau et de sel.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans un local sec.

CONDITIONNEMENT

Cartouche 310 ml